

Zur Anwendung des Dicro-Slide™ benötigte Hilfsmittel:

1. Ein Stück Glas (Größe / Farbe / Form / AK bzw. COE spielen dabei keine Rolle)
2. Eine flaches Behältnis und destilliertes Wasser
3. Küchentücher und Holzzahnstocher zum Bewegen und Positionieren des Dicro-Slide™
4. Eine lange Pinzette, möglichst ohne Riefen (Vorsicht, kann bei festem Druck Spuren auf der Dichro-Schicht hinterlassen!)

Schneiden oder stanzen Sie das dichroytische Papier in die gewünschte Form.

Weichen Sie das Dicro-Slide™ in destillierten Wasser für ca. 1-2 Minuten gut ein.

Nehmen Sie das Dicro-Slide™ aus dem Wasser, und tupfen Sie die überschüssige Feuchtigkeit mit einem Papierhand- oder Küchentuch vorsichtig ab.

Legen Sie das Dicro-Slide™ auf das Glas, und schieben sie mit dem Zahnstocher in die gewünschte Position.

Wenn sich die dichroytische Beschichtung nicht leicht ablöst, weichen Sie das Stück länger ein.

Versuchen Sie das Dicro-Slide™ auf dunklen Farben aufzulegen, und mit Klarglas darüber zu verwenden, dies bringt den dichroytischen Effekt am besten zur Geltung.

Fusen Sie das Stück so, wie Sie mit dem verwendeten Glas auch sonst verfahren.

Dicro-Slide™ sind kompatibel mit allen Glas-Arten und jedem AK/COE, und können auch ohne Überfangglas verwendet werden - verbinden sich aber beim fusen nicht mit anderen

Dicro-Slide™-Stücken oder Metall. Bewahren Sie das Dicro-Slide™ so auf, das sich die beschichteten Seiten nicht berühren können.

Dicro-Slide™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der „Spirit of Glass, Inc.“ (USA).